

SOCIEDADE CAOLINITA LTDA

MINERAÇÃO CONSCIENTE

Produto: Minério de Caulim Creme Filtro Prensado

2% (máxima) de retenção na Malha 325

Umidade: 35% (máxima)

Análise Química

Ensaios

Resultados

Perda ao fogo	13,59
SiO ₂	45,48
Al ₂ O ₃	39,14
Fe ₂ O ₃	1,28
TiO ₂	0,09
CaO	<0,01
MgO	<0,01
Na ₂ O	<0,01
K ₂ O	0,46
MnO	0,05
P ₂ O ₅	0,04