

SOCIEDADE CAOLINITA LTDA

MINERAÇÃO CONSCIENTE

Produto: Minério de Caulim Rosado filtro prensado
2% (máxima) de retenção na Malha 325
Umidade: 35% (máxima)

Análise Química

Ensaaios	Resultados
Perda ao fogo	13,44
SiO ₂	44,37
Al ₂ O ₃	38,03
Fe ₂ O ₃	3,4
TiO ₂	0,37
CaO	<0,01
MgO	<0,01
Na ₂ O	<0,01
K ₂ O	0,69
MnO	0,03
P ₂ O ₅	0,06